



SPRINT

S20 MASILLA ALUMINIO

VOC 250 g/l

Masilla que contiene polvos de aluminio que proporcionan una gran adhesión, dureza, resistencia al agua, a los carburantes y aceites y una perfecta estructura laminar.

Ofrece una buena protección anticorrosiva.

Color: Aluminio



Masilla que contiene polvos de aluminio que proporcionan una gran adhesión, dureza, resistencia al agua, a los carburantes y aceites y una perfecta estructura laminar. Ofrece una buena protección anticorrosiva.

VOC

SUPERFICIES

<250 g/l
2004/42/IIb
(b)(250)<250

Lámina zincada, aluminio, acero, plástico.
Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.



V09 / V10 Desengrasante
1020 Bayeta Desengrasante

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.



C10

1-3% endurecedor en pasta C10
pot-life 3-6' a 20°C.



aplicación a espátula



< 30' a 20°C.



4-5' a 1 m



Lijado P80-P120 rebaje
Lijado P180-220 acabado

Continuación Aplicación

A14 PRIMER SURFACER GRIS 1K
F01 FONDO FLASH-2 UV 1K
F06 FONDO ACRILICO HS COLOREABLE 3:1
F16 FONDO ACRILICO HS GRIS 3:1
F18 MASILLA SPRAY (poliéster a pistola)
F90/F91 FONDO ACRILICO HS 5:1 Low Voc
F30/F31 2K HS PRIMER PLUS 5:1 Low Voc

Limpieza Útiles

Con disolvente nitro o de limpieza

Peso Específico

1,9 + - 0,1

Materia Prima

Resina poliéster insaturada y cargas especiales

Datos Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Periodo de Garantía

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

Advertencias

Mezclar S20 MASILLA ALUMINIO con 1-3% de endurecedor en pasta.
Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2008

